

***CERESIT 10KG CL-50 VESIERISTE**

CL-50 10 KG

4 009387 023165

Kaksikomponenttinen telattava vedeneriste keraamisten laattojen alle sisä- ja ulkotiloissa. Erittäin nopea, laatoitus voidaan aloittaa jo 2 tunnin kuluttua vedeneristämisestä!

Tekniset tiedot

Käyttökohteet
Soveltuvuus
Työtapa
Riittoisuus (menekki)
Pakkauskoot
Tuotemerkki

Sisä- ja ulkotiloihin
Lattialämmityksen yhteyteen
Tela-, sivellin- tai lastalevitys
1,4 kg/m²
10 kg
Ceresit

KÄYTTÖKOhteet

Telattava vedeneriste keraamisten laattojen alle sisä- ja ulkotiloissa.

Ominaisuudet

- Elastinen
- 2 h kuluttua laatoituskelpoinen
- Telaus-, sively- ja lastalevityskelpoinen
- Kestää rakenteiden hiushalkeilua
- Liuotteeton
- Kaksikomponenttinen

Käyttöalueet

1. Sisätiloissa lattiaan ja seiniin

Vedeneristämiseen keraamisten laattojen alle märkätiloissa sekä uima-altaissa (Uima-altaissa erityisohjeita - tarkista teknisestä neuvonnasta). Soveltuu lattialämmityksen yhteyteen.

Erinomainen varsinkin haluttaessa työn edistyvän nopeasti, koska laatoitus voidaan tehdä samana päivänä.

2. Ulkotiloissa

Parvekkeiden ja terassien vedeneristys keraamisten laattojen alle. Rakenteisiin johtuva kapillaarinen kosteus on estettävä muilla rakenteellisilla toimilla. Alustassa on oltava kallistukset.

Alustat ja esikäsitteily

Alustoiksi soveltuvat betoni-, tasoite ja rappaus ja elämättömät rakennus-levypinnat. Kaatojen korjauksiin ja vauriokohtiin soveltuu nopeasti kuivuva Ceresit CN 266-tasoite. Alustan tulee olla kuiva (betoni- ja tasoitealusta < 90 % RH), luja, kiinteä, kantava, tasainen ja puhdas tartuntaa heikentävistä aineista. Hiekoittuvat alustat lakaistaan puhtaiksi ja pohjustetaan Ceretec CT 217 tai Thomsit R766-pohjusteella. Maalit ja muut pintakäsittelyt poistetaan ja betonilattioista hiotaan pois sementtiliima.

TYÖSKENTELY

Pulveriosa (komponentti A) kaadetaan nesteosaan (komponentti B) ja sekoitetaan porakoneella ja vispilillä (n. 400 kierrosta/min) tasaiseksi. Käytettäessä vain osa pakkauksesta, sekoitussuhde on 1:1 paino-osaa (=3 tilavuusosaa komponenttia A ja 4 tilavuusosaa komponenttia B).

Viiden minuutin kuluttua sekoitetaan kevyesti uudestaan. Saatua massa on lasta-levityskelpoinen.

Lisäämällä 2% vettä (=0,2 litraa /10 kg) saadaan telaus- ja sivelykelpoinen seos. Vesitiiviin suojakerroksen aikaansaamiseksi vaaditaan kaksi kerrosta paksuudeltaan (kuivakalvo) vähintään 0,8 mm (kulutus 1,4 kg/m²).

Noin puolen tunnin kuluttua ensimmäisen kerroksen levittämisestä (vesieristeen värin muututtua) levitetään toinen kerros. Noin 1,5 tunnin kuluttua toisen kerroksen levittämisestä voidaan laatoittaa. Kiinnitykseen soveltuu Ceresit CM 18 kiinnityslaasti. Nurkka- ja kulmasaumot varmennetaan Ceresit tiivistysnauhalla sekä lattiakaivo Ceresit tiivistyslaipalla.

Huomioitavaa

Työskentelylämpötilan tulee olla +5°C...+30°C. Ilmoitetut arvot on saatu +20°C lämpötilassa ilman kosteuden ollessa 60%. Pulverikomponentti (komponentti A) sisältää sementtiä ja reagoi nesteen kanssa alkalisti. Lue pakkauksen varoituslausekkeet ja käytä käsineitä ja hengityssuojainta.

TEKNISET TIEDOT

Raaka-ainepohja: Luonnollisia mineraaleja ja keinohartsidispersioita sisältävä sementtiseos.

Sekoitussuhde: 1:1 paino-osaa

(=3 tilavuusosaa komponenttia A;

4 tilavuusosaa komponenttia B

Kypsymisaika: noin 5 minuuttia

Käyttöaika: noin 2 tuntia

Kuivumisaika: 1. levitys noin 0,5 tuntia

Kuivumisaika: 2. levitys noin 1,5 tuntia

Työskentelylämpötila: +5°C...+30°C

Halkeamansilloituskyky: 2,8 mm myös vesi- ja alkalirasitettuna

Kulutus: väh. 1,4 kg/m² (2 kerrosta yhteensä)

Varastointi: n. 12 kuukautta kuivassa ja viileässä paikassa. Varjeltava jäätymiseltä.