

Tuote-esite:

Turbo Tack 291

Raskaiden esineiden kiinnitykseen seiniin ja kattoihin ilman tukea.

Tuotekuvaus ja tyypillinen käyttö:

Turbo Tack 291 on neutraali, ilman kosteuden vaikutuksesta kovettuva liima. Liima ei sisällä liuottimia eikä ftalaattia. Muodostaa lujan, mutta silti elastisen sauman, joka ottaa vastaan liikettä liimattujen materiaalien välissä.

Turbo Tack 291 on hajuton, nopeasti kovettuva sekä kestää erinomaisesti sään vaikutuksia.

Turbo Tack 291 soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön, seiniin, kattoon ja lattiaan. Liima on hyvä peilien, lasitiilien, paneelien ja erilaisten rakennuslevyjen jne. asennukseen ilman tukea. Liimaa monenlaisia materiaaleja kuten puu, lasi, sementti, tiili, lasikuitu, maalattut pinnat, polystyreeni, PVC ja eräät kumilaadut.

**Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet:****Liima:**

Laatu: Kosteuskovettuva, neutraali Silaani Modifioitu Polymeeri (SMP), 1-komponenttinen
Sisältää homeenestoainetta: Ei
Olomuoto: Tikсотроopinen
Säilyvyys: Vähintään 24 kuukautta avaamattomassa pakkauksessa varastoituna viileässä.
Huomaa: Tuubi laadun säilyvyys: 12 kk

Pakkaus:

Tuotenumero	Koko	Väri
29175	75 ml tuubi	Valkoinen
29132	290 ml patruuna	Valkoinen
29162	600 ml kalvopakkaus	Valkoinen

Kovettunut liima:

Maalattavuus: Kyllä.
Kovuus: 60-65 Shore A (ISO 868)
Vetolujuus: n. 2.8 N/mm² (ISO 37)
Murtovenymä: n. 300% (ISO 37)
Kestävyys: Lämpötila: n. -40 °C - +90 °C
Ilmaston kestävyys: Hyvä



Käyttöohjeet:

- Valmistelu:** Liimattavan pinnan tulee olla puhtas, kuiva, rasvaton, pölytön ja puhdistettuna irtahiukkasista. Turbo Tack 291 liimaa mm. seuraavia materiaaleja: tiili, betoni, puu, lasi, useimpia metalli- ja maalipintoja sekä useita muovi- ja kumilaatuja.
- Käytännössä eri materiaaleilla voi olla eroja, siksi suositellaan aina koeliimausta liiman tarttuvuuden varmistamiseksi ennen työn aloittamista, etenkin kun kyseessä on suurempi käyttökohde.
- Käyttölämpötila:** Voidaan käyttää lämpötiloissa **+5 °C - +40 °C**.
- Käyttö:** Turbo Tack 291 levitetään rakenteeseen tai liimattavaan materiaaliin raitoina 3-20 cm:n välein, riippuen lujuusvaatimuksista. Joissain sovelluksissa saatetaan tarvita erikoistekniikoita, noudata aina toimittajan ohjeita.
- Riittoisuus:** 2 – 3 m²/ patruuna, riippuen käyttökohteen alasta ja tarvittavasta lujuudesta.
- Asennusaika:** 5–10 minuuttia, riippuen rakenteesta, materiaalista ja lämpötilasta.
- Asennus:** Materiaalit puristetaan huolellisesti alustaan.
- Kantokyky kiinnitettäessä seinään 10 x 10 cm kokoista kappaletta ilman tukea on 1 kg liimanpinnan peittävyden ollessa 75 %. Nämä luvut ovat karkeita arvioita ja liiman määrän arviointi tulisi perustua käyttökokemukseen.
- Liima kovettuu n. 2 mm/vrk nopeudella, riippuen kosteudesta ja lämpötilasta.
- Puhdistus:** Työkalut voidaan puhdistaa – ja liima poistaa – esim. heptaanilla, liuotinbensiinillä tai Dana Lim Wipes liinoilla. Kovettunut liima voidaan poistaa vain mekaanisesti. Kädet pestään saippualla ja vedellä.

Turvallisuus:

Varoitusmerkit: Ei luokiteltu

Katso lisätietoja tuotteen käyttöturvallisuustiedotteesta.

Tämän tuote-esitteen informaatio ja tiedot perustuvat laajoihin laboratoriotesteihin ja käytännön kokemuksiin ja on tarkoitettu auttamaan käyttäjää löytämään paras mahdollinen työmenetelmä. Koska käyttäjän työolosuhteet ovat kontrollimme ulkopuolella, emme voi vastata niistä tuloksista jotka tuotteella saavutetaan. Tiedot tässä tuote-esitteessä ovat tyypillisiä arvoja, jotka on tarkoitettu suuntaa antaviksi. Niitä ei siten voida pitää tuotespesifikaationa. Katso myös myynti- ja toimitusehtojamme.

DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DENMARK – INFO@DANALIM.DK
PUH. (+45) 56 64 00 70 - TELEFAX (+45) 56 64 00 90 - TEKNINEN NEUVONTA PUH. (+45) 56 64 00 75