

Tuotetieto:

Ikkunakitti Window Putty 685

Neutraali, ftalaattivapaa, ikkunoiden kittaukseen ja korjaukseen

Yleinen kuvaus ja käyttö

Ikkunakitti 685 on nopeasti vaikuttava, säänkestävä kitti minimaalisella kutistumisella.

Soveltuu ikkunoiden asennukseen ja korjaukseen. Liimautuu mm. puuhun, lasiin, maaleihin, pvc:hen, ja muihin pintoihin.

Kovettuu ilman kosteuden vaikutuksesta elastiseksi materiaaliksi. Kittä voidaan maalata useimmilla vesipohjaisilla -ja joillakin alkydimaaleilla. Kittä on UV-suojattu.



FYSIKAALISET JA KEMIAALLISET OMINAISUUDET:

Kovettumaton kitti:

Tyyppi:

Kosteuden vaikutuksesta kovettuva, neutraali silaanimuunnettu polymeeri (SMP), 1-komponenttinen.

Ominaispaino:

n. 1,4 kg/l

Säilyvyys:

12 kuukautta avaamattomassa pakkauksessa, säilytettynä viileässä ja kuivassa.

Pakkaus:

Tuotenro

Koko

Väri

685290

290 ml

Valkoinen

685294

290 ml

Ruskea

68562

600 ml foliopussi

Valkoinen

Kovettunut kitti:

Maalattavissa:

Kyllä. Testi on suoritettava.

Kutistuminen:

2—5 %



Käyttöohje:

- Valmistelu:** Ennen käyttöä pintojen on oltava puhtaat, pölyttömät, rasvattomat ja öljyttömät. Kosteat, mutta ei märät pinnat ovat sallittuja. Kittii kiinnittyy useimpiin maalattuihin ja maalaamattomiin pintoihin ilman pohjamaalia. Tarttuvuuskoetta suositellaan erityisesti ennen suurten töiden aloittamista.
- Käyttölämpötila:** Vähintään +5 °C. Kylmemmissä lämpötiloissa kitin kovettumisaika voi pidentyä. Pidentynyt kovettumisaika lisää altistumisriskiä mm. lialle, sormenjäljille, ikkunanpuhdistuskemikaaleille jne. mikä voi vahingoittaa kittiä.
- Käyttö:** Ikkunakitti 685 levitetään patruunan suuttimella. Nurkat käsitellään kittiveitsellä vetämällä kittiä kulmien suuntaan. Voidaan viimeistellä myös muilla yleisesti käytetyillä tiivisteiden työkaluilla kuten esim. saumaustikulla ja saumausnesteellä pinnan ollessa vielä kostea.
- Kovettumisaika:** Pinnan muodostuminen n. 20 minuutissa riippuen ilmankosteudesta ja lämpötilasta. Pintakuiva 1–2 tunnissa 20 °C ja 50 % ilman suhteellisessa kosteudessa. Sekä lämpötila että kosteus vaikuttavat kovettumisaikaan. Kovettuminen n. 2–3 mm/päivässä 20 °C ja 50 % ilman suhteellisessa kosteudessa.
- Maali:** Ikkunakitti 685 ei edellytä maalaamista, mutta käytön jälkeen se voidaan maalata noin yhden päivän kuluttua vesipohjaisilla maaleilla, kuten akryyli ja akryyli-/alkydimaaleilla. Jotkin maalit saattavat edellyttää useampia maalauskerroksia. Joitakin alkydimaaleja voidaan myös käyttää. Kaikissa tapauksissa tarvitaan testimaalaus. Jos maali ei ole testimaalauksessa kuivunut n. yhden viikon kuluttua, sitä ei tule käyttää. Kitin värin ei voida taata olevan samaa sävyä kuin puupinnan. Kitin päällä olevan maalin halkeamat ovat mahdollisia, jos maali ei ole yhtä elastinen kuin kitti.
- Kellastuminen:** Kittii voi erikoistapauksissa muuttua keltaiseksi, jos se altistuu tietyille kemikaaleille, kuten pellavaöljyn kanssa käytetyille tärpätillle. Varo käärimästä mitään ikkunoiden ympärille liian aikaisin käsittelyn jälkeen, jos niitä on esimerkiksi kuljetettava tai varastoitava.
- Puhdistus:** Kovettumaton materiaali voidaan poistaa Dana Wipes 915:llä tai tärpätillä. Kovettunut kittii on poistettava mekaanisesti.

Lisätietoja löydät:

http://www.vipo.dk/pictures_org/Glas_Vindue.pdf

TERVEYS JA TURVALLISUUS:

Lisätietoja turvallisuudesta löytyy tuotteiden käyttöturvallisuustiedotteista.

Tämän tuotetiedon tiedot perustuvat kattaviin laboratoriotesteihin ja käytännön kokemukseemme, ja tiedoilla halutaan auttaa käyttäjää löytämään parhaat työmenetelmät. Koska käyttäjän olosuhteet eivät ole meidän hallinnassamme, emme takaa tuotteilla saavutettuja tuloksia. Tämän tuotetiedon tiedot ovat tyypillisiä, ohjeellisia arvoja. Niitä ei ole tarkoitettu tuote-eritelmiä. Katso myös yleisiä myynti- ja toimitusehtojamme.

DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – INFO@DANALIM.DK
PUH. +45 56 64 00 70 - TEKNINEN PALVELU PUH. +45 56 64 00 75