

K 188E



Monikäyttöinen mattoliima

Lattiapäällysteiden liimaamiseen imukykyisillä sekä imukyvyyttömillä alustoilla

OMINAISUUDET

- ▶ liuotinvapaa & vähäpäästöinen
- ▶ riittoisa
- ▶ erittäin hyvä alkutartunta
- ▶ erinomainen lopullinen tartunta

KÄYTTÖ

Erittäin tehokas dispersioliima homogeenisten ja heterogeenisten PVC-, joustavien kvartsivinyylilaattojen sekä vaahto- että kumi-, linoleum- mattojen ja laattojen liimaamiseen imukykyisille sekä imukyvyyttömille alustoille. Kysy lisää teknisestä tuesta.

ALUSTAN ESIKÄSITTELY

Alustojen on oltava rakenteellisesti kunnossa, lujia, kuivia ja puhtaita tarttuvuutta heikentävistä aineista. Mekaanisen esikäsittelyn jälkeen (esim. hionta/imurointi) alusta käsitellään sopivalla Ceresit pohjusteella ja tasoitteella siten, että se on pinnoitettavissa.

TYÖN KULKU

Sekoita liima hyvin ja levitä tasaisesti alustalle sopivalla tasoituslastalla. Varmistaaksesi lattiapäällysteen hyvän tarttumisen, levitä liima vain alueelle, joka voidaan asentaa liiman ollessa vielä märkä. Noin 10 minuutin aukioloajan kuluttua levitä lattianpäällyste märälle liimalle välttäen ilmataskuja. Hiero päällyste huolellisesti kiinni alustaan. Päällystemateriaalin on oltava jännitteetön. Mikäli se ei asetu vapaasti alustalle, se on jyrättävä. Vältä maton reunojen rypistymistä. Suojaa lattiapinnoitteet suoralta auringonvalolta ja kosteudelta (esim. siivouksen yhteydessä) erityisesti asennusvaiheen aikana. Anna liiman kuivua vähintään 24 tuntia ennen saumojen hitsausta.



HUOMIO!

Ceresit K 188E ei sisällä liuottimia ja erinomainen vaihtoehto niitä sisältäville tuotteille. Haihtuvien orgaanisten aineiden (VOC) vapautuminen ympäröivään ilmaan keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä on merkityksetöntä. Varmista kuitenkin hyvä ilmanvaihto ainetta käytettäessä sekä sen kuivumisaikana. Vältä syömistä, juomista ja tupakointia käsitellessäsi tätä tuotetta. Roiskeet silmistä tai iholta huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä. Tuote sisältää säilöntäaineita: Bentsisotiatsolinoni. Ei lasten ulottuville.

GISCODE D 1	liuotinvapaa TRGS 610 mukaan
EMICODE EC 1 ^{PLUS}	erittäin vähäpäästöinen GEV mukaan

Älä päästä tuotetta viemäriin tai vesistöihin. Liiman pääsyä maahan/maaperään on vältettävä Kierrätä vain täysin tyhjiä pakkauksia. Hävitä kovettuneet tuotejäämät teollisuusjätteenä, kotitalousjätteen tai kaupallisen/rakennusjätteen astiassa. Hävitä kovettumattomat tuotejäämät ongelmajätteenä. Eurooppalainen jättekoodinumero (EWC): 08 04 09

SUOSITUKSET

- Paras mahdollinen sisäilman laatu lattianasennustöissä vaatii standardinmukaiset työolosuhteet sekä täysin kuivan alustan, pohjusteet ja tasoitteet.

- Suorita lattian asennustöitä vain lattian lämpötilan ollessa yli 15 °C, ilman lämpötilan ollessa yli 18 °C ja suhteellisen kosteuden alle 75 %.
- Poista astiaan kuivunut liima, joka on saattanut muodostua (esim. virheellisen varastoinnin takia). Älä sekoita sitä muun liiman joukkoon.
- Poista tuoreet liimatahrat välittömästi kostealla liinalla.
- Työkalut ja laitteet voidaan puhdistaa vedellä.
- Sulje avatut ämpärit tiiviisti ja käytä ne mahdollisimman pian.
- Avo- ja työskentelyaika voi vaihdella riippuen lämpötilasta, suhteellisesta kosteudesta ja alustan imukykyistä. Nämä ajat ovat lyhyempiä korkeilla lämpötiloilla ja alhaisessa ilmankosteudessa, mutta pitempiä lämpötilan ollessa alhaisempi, kosteuden korkeampi ja alustan ollessa imukyvytön.

PAKKAUKSET

Muoviastia, 13 kg

TEKNISET TIEDOT

Koostumus	kermanvalkoinen, pasta
Työskentelyaika	noin 40 minuuttia
Avoaika	noin 15 minuuttia
Kantava	noin 24 tunnin kuluttua
Kovettumisaika (lopullinen lujuus)	noin 72 tunnin kuluttua
Soveltuvuus pyörällisille tuoleille	DIN EN 12529 mukaisesti
Lämmönkestävyys	
kovettumisen jälkeen	jopa +50 °C, voidaan käyttää lattialämmityksen kanssa
kuljetus	+5 °C - +50 °C
varastointi	+10 °C - +30 °C

Kulutus:

Tasainen tausta		
lovikoko A 2	noin 280 g/m ²	riittoisuus/astia: 50 m ²
Tasainen tausta		
lovikoko A 3	noin 300 g/m ²	riittoisuus/astia: 47 m ²
Taustarakenne, neulattu		
lovikoko B 1	noin 350 g/m ²	riittoisuus/astia: 40 m ²

Säilyvyysaika: 12 kuukautta, viileässä ja kuivassa

Yllä olevat ajat perustuvat tavanomaisiin sääolosuhteisiin (23 °C / 50 % suht. ilmankosteus). Ota huomioon, että muissa ilmasto-olosuhteissa kuivuminen ja kovettuminen voi olla nopeampaa tai hitaampaa.

Tässä teknisessä tiedotteessa esitettyjen ohjeiden lisäksi on noudatettava paikallisia rakennusmääräyksiä, yleisiä rakennusalan ohjeita, työhön liittyviä kansallisia ja eurooppalaisia standardeja, työterveys- ja työturvallisuusvaatimuksia yms. Edellä mainitut ominaisuudet ja tiedot on määritelty käytännön kokemusten ja suoritettujen kokeiden perusteella. Materiaalit ja kiinnitysalustat, joita ei tässä teknisessä tiedotteessa mainita, on hyväksyttävä meillä kirjallisena. Kaikki tiedot vastaavat ilmoitettuja, jos käsiteltävän pinnan, ympäristön ja materiaalin lämpötila on +23 °C ja suhteellinen ilmankosteus on 50 %, mikäli ei ole toisin ilmoitettu. Toisenlaisissa työskentelyolosuhteissa ilmoitetut arvot saattavat muuttua.

Tässä teknisessä tiedotteessa annetut tiedot, mukaan lukien levitystavat sekä käyttöohjeet, perustuvat ammatillisen kokemukseemme. Tiedotteessa on esitelty tuotteen käyttömahdollisuuksia ja annettu suosituksia töiden toteuttamisesta. Lyhyessä esittelyssä ei ole mahdollista kuvailla kaikkia asiantuntijoiden käyttämiä työmenetelmiä. Koska työskentelyolosuhteissa saattaa olla suuria eroja, epäselvissä tilanteissa on suoritettava testejä. Valmistaja takaa tuotteen laadun, mutta ei pysty vaikuttamaan työskentelyolosuhteisiin eikä työsuoritukseen. Emme voi vastata lopputuloksesta Emme vastaa edellä mainituista tiedoista tai suullisista annetuista suosituksista, paitsi jos niihin liittyy törkeä huolimattomuus tai tahallisen virhe.

Tämä tekninen tiedote korvaa kaikki aikaisemmat **K 188E**-tuotetta koskevat tiedotteet.



Henkel Balti OÜ
Sõbra 43
50106 Tartu, Estonia
Tel. (+372) 7305 800

Quality for Professionals