

**MAALITYYPPI**

Ulkokäyttöön tarkoitettu vesiohenteinen kuullote, joka imeytyy puupintaan. Suojaa puuta liialta, kosteudelta ja halkeilulta sekä hidastaa auringonvalon vaikutuksia. MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 481 (MaalausRYL 2001 maalaustarvikeryhmä 80).

KÄYTTÖ

Uudet ja aikaisemmin puunsuoja-aineella käsitellyt puupinnat, esim. ulkoseinät, ovet, ikkunanpuitteet, laiturit, kuistit, aidat ja pylvää. Suositellaan etenkin hirsipinnoille. Ulkokäyttöön suositellaan vain sävytettyä tuotetta.

ERIKOISOMINAISUUDET

Ei sovi kalvoa muodostavien öljy- tai dispersiopohjaisten puunsuoja-aineiden päälle eikä kasvihuoneisiin, kasvilavoihin tai eläinsuojiiin.

TEKNISET TIEDOT**Kuiva-ainepitoisuus**

N. 23 tilavuus-%

Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)

EU VOC raja-arvo (kat A/f): 130 g/l 2010. Tuotteen VOC: max. 130 g/l.

Käytännön riittäisyys

Sahalauta 5 - 8 m²/l
Höylälauta ja hirsi 8 - 10 m²/l

Tiheys

n. 1,0 g/ml

Kuivumisaika, +23°C

- pölykuiva

2 - 3 tunnin kuluttua

- seuraava käsittely

1 vuorokauden kuluttua

Kuivuminen hidastuu kylmässä ja kosteassa.

Ohenne, välineiden pesu

Käytetään ohentamattomana. Työvälineet pestään välittömästi käytön jälkeen lämpimällä vedellä ja pesuaineella.

Kiilto

Puolihimmeä

Värisävyt

Väritön ja kuultavat puunsuojasävyt.
Lopullinen väri näkyy vasta pinnan kuivuttua.

Säänkestävyys

Hyvä

VARASTOINTI

Ei saa jäätyä.

VAROITUSMERKINTÄ

HUOM! Itsesytytysvaaran takia tuotteesta syntyvä jäte, ruiskutussumu ja likaantuneet rievut yms. on säilytettävä paloturvallisessa paikassa ilmatiiviisti suljetuissa astioissa, tai jäte on poltettava. Veteen upottaminen on myös suositeltavaa. (Ks. käyttöturvallisuustiedotteen kohta 7.1.)

Käännä

KÄYTTÖOHJEET

Pinnan esikäsitteleminen ja puun suojaus

Käsiteltävästä pinnasta poistetaan irtonainen aines, lika ja pöly teräs- tai juuriharjalla tai teräskaapimella. Kovat, kiiltävät ennestään käsitellyt pinnat täytyy poistaa tai hioa.

Käsittelemätön puu suositellaan pohjustettavaksi VÄRISILMÄ POHJUSTEELLA. Annetaan kuivua 1 vuorokausi.

Homeiset pinnat pestään Homepesuliuksella. Pesun jälkeen pinnat huuhdellaan huolellisesti vedellä ja niiden annetaan kuivua.

Ennen käyttöä VÄRISILMÄ AKVA KUULLOTE sekoitetaan huolellisesti. Yhtenäistä pintaa varten varataan riittävä määrä kuullotetta samaan astiaan. Näin vältetään värierojen syntyminen. Puun suojaus on sekoitettava myös käytön aikana.

VÄRISILMÄ AKVA KUULLOTE levitetään siveltimellä, harjalla tai ruiskulla.

Käsittelemätön puupinta sivellään 1 - 2 kertaa sävyvoimakkuudesta ja halutusta lopputuloksesta riippuen. VÄRISILMÄ AKVA KUULLOTE sivellään tasaisesti ja yhtäjaksoisesti koko hirren tai laudan pituudelta jatkoskohtien välttämiseksi. Päätypuu käsitellään erityisen huolellisesti. Ensimmäinen käsittely suositellaan tehtäväksi siveltimellä. Ruiskua käytettäessä viimeistellään pinta siveltimellä. Ensimmäinen sively voidaan tehdä myös värittömällä VÄRISILMÄ AKVA KUULLOTTEELLA. Värittömän kuullotteen käyttöä yksistään ei suositella.

Käsittelyolosuhteet

Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva.

Puun kosteus saa olla enintään 20 % puun kuivapainosta.

Käsittelyn ja kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan ja kuullotteen lämpötilan olla yli +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Maalausta suorassa auringonpaisteessa on vältettävä.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön tuloksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. sävystä ja kiiltoasteesta. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain maalin laadusta ja takaamme, että se on Teknosin laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta. Kotisivuiltamme www.teknos.com löydät ajan tasalla olevat versiot tuoteselosteista, käyttöturvallisuustiedoista ja järjestelmäselosteista.
