
MAALITYYPPI	Vesiohenteinen, alkydi-akrylaattiperustainen peittosuoja ulkokäyttöön. Muodostaa puuta suojaavan, vettä hylkivän pinnan. MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 463 (MaalausRYL 2001 maalaustarvikeryhmä 83). Kiiltoryhmä 4, puolihimmeä.
KÄYTTÖ	Vanhojen haalistuneiden puunsuojapintojen uudelleen käsittely. Vanhan ja uuden puunsuojapinnan värisävyn yhtenäistäminen. Sopii myös uusille ja painekyllästetyille puupinnoille. Tyypillisiä kohteita ovat seinät, vuorilaudat, aidat, ikkunanpuitteet jne.
<hr/>	
TEKNISET TIEDOT	
Kuiva-ainepitoisuus	N. 40 tilavuus-%
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)	EU VOC raja-arvo (kat A/e): 130 g/l 2010. Tuotteen VOC: max. 130 g/l.
Käytännön riittoisuus	5 - 8 m ² /l
Tiheys	n. 1,2 g/ml
Kuivumisaika, +23°C / 50 % RH - päällemaalattavissa	12 h kuluttua Kuivuminen hidastuu kylmässä ja kosteassa.
Ohenne, välineiden pesu	Vesi. Työvälineet pestään välittömästi käytön jälkeen lämpimällä vedellä ja pesuaineella.
Kiilto	Puolihimmeä
Värisävyt	Perusmaalit 1 ja 3. Tuote kuuluu Teknomix-sävytysjärjestelmän piiriin.
Säänkestävyys	Erittäin hyvä.

KÄYTTÖOHJEET**Pinnan esikäsittely ja pohjamaalaus****UUSI PUUPINTA:**

Käsittele pinta mahdollisimman pian pystytyksen jälkeen, mieluummin jo rakennuskesänä. Poista pinnasta irtonainen aines, lika ja pöly. Pese homeiset pinnat Homepesuliuksella. Sivele pinta VÄRISILMÄ POHJUSTEELLA. Pohjamaalaa sen jälkeen VÄRISILMÄ ULKOPOHJALLA.

AIKAISEMMIN MAALATTU TAI VANHA PUUPINTA:

Vaihda huonokuntoiset puuosat uusiin. Poista irtonainen aines ja nukkinen puu. Vanhan, paksun maalikerroksen tarttuvuus alustaan saattaa olla heikentynyt niin, että maali on syytä poistaa vaikka maalikalvo vaikuttaakin ehjältä. Pese maalipinnat VÄRISILMÄ MAALARINPESULLA, homeiset pinnat Homepesuliuksella ja huuhtelee pinnat hyvin. Pohjusta paljaat puupinnat VÄRISILMÄ POHJUSTEELLA ja pohjamaalaa VÄRISILMÄ ULKOPOHJALLA.

METALLIOSAT:

Teräsharjaa ruostuneet kohdat ja pese lakkabensiinillä. Pohjamaalaa kaikki metallipinnat ruosteenestopohjamaalilla.

Maalaus

Varaa yhtenäistä pintaa varten riittävä määrä Värisilmä PEITTOA samaan astiaan. Sekoita hyvin ja levitä siveltimellä, maalausharjalla tai ruiskulla 1 - 2 kertaan. Käsittele päätypuu erityisen huolellisesti.

Maalausolosuhteet

Maalattavan pinnan tulee olla kuiva. Puun kosteus saa olla enintään 20 % puun kuivapainosta. Maalauksen ja maalin kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +5°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Varastointi

Ei saa jäätyä.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön tuloksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. sävystä ja kiiltoasteesta. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain maalin laadusta ja takaamme, että se on Teknosin laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta. Kotisivuiltamme www.teknos.com löydät ajan tasalla olevat versiot tuoteselosteista, käyttöturvallisuustiedotteista ja järjestelmäselosteista.
