

# Värisilmä SILKKI SEINÄMAALI

<b>MAALITYYPPI</b>	Vesiohenteinen, liuotteeton dispersiomaali. Matala sivukiilto.	
<b>KÄYTTÖKOHTEET</b>	Katto- ja seinäpinnat kuivissa sisätiloissa. Betoni-, rappaus-, tasoite- ja rakennuslevypinnat. Uudis- ja huoltomaalaus. Ei ikkunoiden, ovien eikä kalusteiden maalaamiseen.	
<b>TEKNISET TIEDOT</b>		
<b>Kiilto</b>	Himmeä, 5 (RT-luokitus), 85° heijastuskulmassa alle 10 yksikköä.	
<b>Värit</b>	A- ja C-perusmaalit, voidaan sävyttää.	
<b>Ohenne</b>	Vesi	
<b>Riittoisuus</b>	Imemättömille pinnoille:	9-11 m <sup>2</sup> /l
	Imeville pinnoille:	4-7 m <sup>2</sup> /l
<b>Työmenetelmä</b>	Telaus, sively tai ruiskutus.	
<b>Kuivumisaika</b> (23°C, RH 50%)	Pölykuiva : ½ tuntia. Pällemaalauskuiva: 2 tuntia.	
<b>Kiinteäainetilavuus</b>	n. 37 %.	
<b>Tiheys</b>	1,3 kg/l (ISO 2811).	
<b>Maalaustuoteryhmä</b>	Maalaustuoteryhmä 313.	
<b>Pintamateriaalien päästöluokka</b>	M1	
<b>EU VOC 2004/42/EC-raja-arvo</b>	(cat A/a) 30 g/l (2010) Silkki sisältää VOC max. 30 g/l.	
<b>Märkähankauskestävyys</b>	SFS-EN 13300 luokka II, ISO 11998.	
<b>Lämmönkestävyys</b>	85 °C (ISO 4211-3).	
<b>Varastointi</b>	Suojattava pakkaselta.	
<b>Pakkauskoot</b>	0,9 l, 2,7 l, 9 l, (18 l A-pm)	

# Värisilmä SILKKI SEINÄMAALI

## KÄYTTÖOHJEET

### Esikäsitteleminen

#### Maalaamaton pinta:

Puhdista uudet pinnat liasta ja pölystä. Pohjamaalaa tarkoitukseen sopivalla pohjamaalilla.

#### Ennen maalattu pinta:

Pese aiemmin maalatut pinnat sopivalla pesuaineella ja huuho huolellisesti vedellä. Hio kiiltävät ja kovat maalipinnat himmeiksi, poista hiontapöly. Tasoita kolot ja syvennykset ja hio kuivunut pinta. Poista hiontapöly.

### Pintakäsittely

Sekoita VS Silkki hyvin ennen käyttöä. Levitä telalla, siveltimellä tai ruiskulla 1-2 kertaa.

### Käsittelyolosuhteet

Maalattavan pinnan on oltava kuiva, lämpötilan vähintään +10 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

### Työvälineiden puhdistus

Poista ylimääräinen maali työvälineistä ja pese ne välittömästi vedellä ja pesuaineella.

### Hoito-ohjeet

Puhdistus tarvittaessa aikaisintaan n.1 kk:n kuluttua pintakäsittelystä.

Pinnat puhdistetaan neutraalilla (pH 6 - 8) pesuaineliuoksella esim. pesusientä tai siivousliinaa käyttäen. Erittäin likaiset pinnat voidaan puhdistaa heikosti emäksisellä (pH 8 - 10) pesuaineliuoksella esim. pesusientä käyttäen. Puhdistuksen jälkeen pinta huuhdellaan huolellisesti. Pesuainevalmistajan antamia laimennusohjeita tulee noudattaa pesuaineliuosta käytettäessä.

Pintakäsittelyn jälkeen pintoja on käsiteltävä varoen muutamien viikkojen ajan, sillä tuote saavuttaa lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä normaaliolosuhteissa noin 1kk:n kuluttua. Mikäli pintoja joudutaan puhdistamaan pian pintakäsittelyn jälkeen, puhdista pinta kevyesti nihkeällä puhdistusliinalla.

### Huoltokäsittely

Silkki Seinämaalilla maalatut pinnat voi huoltomaalata samalla tai samantyyppisellä vesiohenteisellä maalilla. Katso kohta esikäsitteleminen.

## KÄYTTÖTURVALLISUUS

Sisältää 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-onia ja 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 247-500-7] ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 220-239-6] (3:1) seosta. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Käytettävä suojakäsineitä.

## Värisilmä SILKKI SEINÄMAALI

Tämä tuote sisältää biosidivalmistetta, joka suojelee tuotetta varastoinnin aikana. Sisältää 5-kloori-2-metyyli-4-isotiatsolin-3-onin [EY nro. 247-500-7] ja 2-metyyli-4-isotiatsolin-3-onin [EY nro. 220-239-6] (3:1) seosta.

Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote.

## YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO

Tyhjät, kuivat myyntipakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle. Nestemäinen maalijäte on toimitettava vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen.

## KULJETUS

VAK/ADR: ei luokiteltu