

XXL XPRESS



Nopea Premium itsetasoittuva lattiatasoite 0,5 - 20 mm

OMINAISUUDET

- ▶ päällystettävissä 90 minuutin kuluttua
- ▶ vähäpäästöinen
- ▶ 90 % vähemmän pölyä sekoitettaessa
- ▶ erittäin sileä pinta
- ▶ hyvin tasoittuva ja pumpattavavissa
- ▶ erittäin korkea lujuus (C50)
- ▶ pinnoitettavissa



Ceresit XXL TDS FIN 16.1.1.21

KÄYTTÖ

Ceresit **XXL XPRESS** on vähäpäästöinen, sementtipohjainen lattiatasoite. Se on päällystettävissä n. 90 min kuluttua, ja siksi se soveltuu kiireellisiin projekteihin. Soveltuu tasoitteeksi ja oikaisumassaksi betonille ja levypinnoille kuivissa sisätiloissa.

Sopii käytettäväksi julkisissa tiloissa kuten esim. teollisuuteen, sairaalat, vähittäiskaupat, koulut ja kauppakeskukset. XXL on matala-alkalinen ja täyttää sisäilman laadun ja ympäristöystävällisyyden vaatimukset.

ALUSTAN VALMISTELU

Alustan suhteellisen kosteuden tulee olla < 90% . Kiinnittyy kaikkiin lujiin, kiinteisiin, puhtaisiin ja kuiviin betonipintoihin, joissa ei ole tartuntaa haittaavia epäpuhtauksia, ja jotka ovat rakenteellisesti virheettömiä. Betonipohjaisista alusmateriaaleista on poistettava sementtiliiman jäänteet. Pohjusta alusta Ceresit **R766**-primerilla ennen tasoitteen levittämistä.

TYÖN KULKU

XXL sekoitetaan puhtaaseen veteen (+10°... 20 °C) porakonevispilällä tasaiseksi massaksi. Pienen tauon jälkeen (5 min.) laast sekoitetaan uudestaan. Tasoita sileällä tai sopivalla hammastuksella varustetulla lastalla tai piikkirissalla. Jos kerrospaksuus on 10-20 mm, tasoitteeseen voidaan sekoittaa 30 % kuivaa, raekooltaan 0,5-1,2 mm kvartsihiekkää. Lattiapäällysteen asennuksessa tulee noudattaa RYL:n ja pinnoitevalmistajan edellyttämiä pohjan kosteuden ohjearvoja. Voidaan levittää koneellisesti.

HUOMIO!

Tasoitteen kromipitoisuutta on pienennetty. Sisältää sementtiä. Vahvasti emäksinen reaktio kosteuden kanssa, joten iho ja silmät on suojattava. Roiskeet on huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä. Mikäli ainetta joutuu silmiin, otettava yhteys lääkäriin. Haihtuvien orgaanisten aineiden (VOC) vapautuminen ympäröivään ilmaan keskipitkällä ja

pitkällä aikavälillä on merkityksentöntä. Varmista kuitenkin hyvä ilmanvaihto ainetta käytettäessä sekä sen kuivumisaikana. Vältä syömistä, juomista ja tupakointia käsitellessäsi tätä tuotetta. Säilytä lasten ulottumattomissa.

Tuote on kehitetty ammattikäyttöön. Käyttöturvallisuustiedote saatavana osoitteesta www.ceresit.com.
Ainesosat: erityissementti, mineraalilisäaineet, polyvinyliasetaattikopolymeerit, pehmitin ja lisäaineet

GISCODE ZP 1 matala kromipitoisuus

EMICODE EC 1 R erittäin vähäpäästöinen GEV mukaan

Hävittäminen: Älä päästä tuotetta viemäriin tai vesistöihin. Estä tuotteen pääsy maahan/maaperään. Kierrätä vain täysin tyhjiä pakkauksia. Hävitä kovettuneet tuotejäämät teollisuusjätteenä, kotitalousjätteen tai kaupallisen/rakennusjätteen astiassa. Hävitä kovettumattomat tuotejäämät ongelmajätteenä. Eurooppalainen jätekoodinumero (EWC): 17 01 06

SUOSITUKSET

Paras mahdollinen sisäilman laatu lattian asennustöissä vaatii standardinmukaista työolosuhteita sekä täysin kuivan alustan. Odota, kun levitetty tuote on täysin kuivunut ennen kuin jatkat seuraavia vaiheita. Varmista oikeat työskentelyolosuhteet (suositus: 50 % suht. kosteus, 20 °C) ja riittävä ilmanvaihto. Suojaa tuore pinta suoralta auringonvalolta ja vedolta. Älä sekoita muiden tasoitteiden kanssa. Levitä vähintään 2 mm paksuinen kerros imeytymättömälle alustalle. Levitä vähintään 2 mm ja enintään 5 mm paksuinen kerros valuasfaltialustalle. Puhdista työkalut vedellä ja saippualla välittömästi käytön jälkeen. Sulje avattu pakkaus tiiviisti ja käytä avattu pakkaus pikaisesti loppuun. Älä käytä ulko- tai märkätiloissa. Kerroksen minimipaksuus puupinnoitteen alla: 2 mm. Suorita lattian tasoitetoita vain alustan lämpötilan ollessa yli 15 °C, ilman lämpötilan ollessa yli 18 °C ja suhteellisen kosteuden alle 75 %.

PAKKAUKSET

Paperisäkki 25 kg

TEKNISET TIEDOT

Sekoitusuhde: 5,5–6,0 l vettä / 25 kg tasoitetta

Menekki: per 1 mm kerrospaksuus noin 1.5 kg/m²

Käyttöaika: noin 25 minuuttia

Kypsymisaika: 5 minuuttia

Kävelyvalmis: noin 90 minuutin kuluttua

Valmis lattiapäällysteitä varten: noin 90 minuutin kuluttua

Puulattia (parketti): noin 12 tuntia

Kantava: 1 mm kerrospaksuudesta kestää pyörällisiä tuoleja -EN 12529 mukaisesti

Lämmönkestävyys kovettumisen jälkeen:

enintään +50 °C, voidaan käyttää lattialämmityksen rakenteissa

kuljetuksen aikana: -20 °C - +50 °C

varastoinnin aikana: 0 °C - +50 °C

Säilyvyys: 9 kuukautta alkuperäispakkauksessa, viileässä ja kuivassa

Tässä teknisessä tiedotteessa esitettyjen ohjeiden lisäksi on noudatettava paikallisia rakennusmääräyksiä, yleisiä rakennusalan ohjeita, työhön liittyviä kansallisia ja eurooppalaisia standardeja, työterveys- ja työturvallisuusvaatimuksia yms. Edellä mainitut ominaisuudet ja tiedot on määritelty käytännön kokemusten ja suoritettujen kokeiden perusteella. Materiaalit ja kiinnitysalustat, joita ei tässä teknisessä tiedotteessa mainita, on hyväksyttävä meillä kirjallisena. Kaikki tiedot vastaavat ilmoitettuja, jos käsiteltävän pinnan, ympäristön ja materiaalin lämpötila on +23 °C ja suhteellinen ilmankosteus on 50 %, mikäli ei ole toisin ilmoitettu. Toisenlaisissa työskentelyolosuhteissa ilmoitetut arvot saattavat muuttua.

Tässä teknisessä tiedotteessa annetut tiedot, mukaan lukien levitystavat sekä käyttöohjeet, perustuvat ammatillisen kokemuksemme. Tiedotteessa on esitelty tuotteen käyttömahdollisuuksia ja annettu suosituksia töiden toteuttamisesta. Lyhyessä esittelyssä ei ole mahdollista kuvaila kaikkia asiantuntijoiden käyttämiä työmenetelmiä. Koska työskentelyolosuhteissa saattaa olla suuria eroja, epäselvissä tilanteissa on suoritettava testejä. Valmistaja takaa tuotteen laadun, mutta ei pysty vaikuttamaan työskentelyolosuhteisiin eikä työsuoritukseen. Emme voi vastata lopputuloksesta Emme vastaa edellä mainituista tiedoista tai suullisista annetuista suosituksista, paitsi jos niihin liittyy törkeä huolimattomuus tai tahallisen virhe.

Tämä tekninen tiedote korvaa kaikki aikaisemmat **RS 88**-tuotetta koskevat tiedotteet.



Henkel Balti OÜ

Sõbra 43

50106 Tartu, Estonia

Puh. (+372) 7305 800

Quality for Professionals



1488

Henkel Polska Operations Sp. z o.o.

02-672 Warsaw

Domaniewska 41

Ceresit XXL Express

19

01485

EN 13813:2002

Sementtipohjainen lattiatasotelaasti, käytettäväksi
rakennusten sisätiloissa

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Palotekninen käyttäytyminen: | A2 _{fl} s1 |
| Syövyttävien aineiden vapautuminen: | CT |
| Puristuslujuus: | C50 |
| Taivutuslujuus: | F10 |



Henkel Balti OÜ

Sõbra 43

50106 Tartu, Estonia

Puh. (+372) 7305 800

Quality for Professionals