

K188E



Erikoismattoliima

OMINAISUUDET

- Märkä- ja tarraliimauskelpoinen
- Erittäin korkea liimauslujuus
- M1-luokiteltu
- Hyvä pyörätuolin rasituksen kesto
- Lähes hajuton
- Liuotteeton

KÄYTTÖKOhteet

Monikäyttöinen, liuotteeton erikoisliima lähes kaikille puolikoville lattiapäällysteille sekä kostean tilan seinäpäällysteille.

Soveltuu PVC-matoille ja PVC-laatoille, joustovinyyileille, vinyylilaatoille, polyolefiinimatoille, muovialustaisille korkkilaatoille, linoleumille, sileä- ja harjattutaustaisille kumipäällysteille (max 2,5 mm), tekstiilipäällysteille, joissa lateksi-, polyuretaani- tai PVC vaahtotausta sekä kosteiden tilojen seinäpäällysteille ja tasoitetapetille.

ALUSTAN ESIKÄSITTELY

Kiinnitysalustan tulee olla kuiva, kiinteä, tasainen sekä puhdas pölystä ja rasvasta. Kuivat ja kiinteät betonilattiat tasoitetaan Thomsit-tasoitteella. Huomioi eri lattioiden tasaisuusvaatimukset ja tasoitteen kuivumisajat. Vanhan pinnoitteen päälle liimattaessa on varmistettava, että se on hyvin kiinni alustassaan sekä poistettava pesulla ja/tai hiomalla vaha ja muut epäpuhtaudet (hiomapaperi nro). Lastulevyypinnat ylitasoitetaan ennen kiinnitystä. Huom! Kokolattia- ja neulehuopamatot eivät sovellu kiinnitysalustoiksi.

KÄYTTÖOHJE

Päällysteen, liiman ja kiinnitysalustan lämpötilan on oltava vähintään +15°C.

Märkäliimaus (imukykyiselle alustalle):

Ohuet, sileäpohjaiset päällysteet:

Liima levitetään alustaan lastalla A4 tai A3 ja annetaan tuulettua 10-20 min.



Paksummat, karkeapohjaiset päällysteet:

Liima levitetään alustaan lastalla A3 tai A2 ja annetaan tuulettua 10-20 min. Päällyste asennetaan alustaan ja hierretään huolellisesti kiinni. Tarkista, että päällysteen tausta on kastunut tasaisesti

Kumi- ja polyolefiinimatot:

Asenna päällyste liimattuun alustaan ja nosta välittömästi takaisin tarroittumaan n. 40-60 minuutiksi jonka jälkeen paina päällyste uudelleen alustaan ja hierrä kiinni voimakkaasti

Tarraliimaus (tiiville alustoille)

Ohuet, sileäpohjaiset päällysteet:

Liima levitetään alustaan lastalla A5 tai A4 jonka jälkeen odotetaan n. 40-60 min kunnes liima on kosketuskuiva ja tarramainen.

Paksummat, karkeapohjaiset päällysteet:

Liima levitetään alustaan lastalla A4 tai A3 jonka jälkeen odotetaan n. 40-60 min kunnes liima on kosketuskuiva ja tarramainen. Päällyste asennetaan alustaan ja hierretään voimakkaasti kiinni

Korkkilaatat:

Liimataan tarraliimauksena tasoitealustalle ja jyrätään välittömästi. Uusi jyräys tunnin kuluttua.

Luonnonkorkkitaustaiset laatat pohjustettava samalla liimalla edellisenä päivänä.

TUOTETURVALLISUUS

Thomsit K 188 E on liuotteeton, palamaton ja vähäemissioinen tuote. Thomsit K 188E ei ole vaarallista ohjeiden mukaisesti käytettynä. Thomsit K 188 E ei vaadi erityisohjeita varastoinnin tai kuljetuksen suhteen (huom. Ei saa jäätyä). Käytä silti sopivia henkilökohtaisia suojavälineitä kuten esim. silmäsuojaimia. Lisätietoja käyttöturvatiedotteessa joka on saatavilla pyydettäessä

Käyttöturvatiedotteessa lisätietoja.

JÄTTEEN KÄSITTELYOHJE

Tuoteylimäärää ei saa kaataa vesistöihin, viemäriin tai maaperään. Kierrätä tyhjät (tuotejäämistä puhtaat) pakkaukset. Saat neuvonnastamme asianmukaisen Euroopan jäteluettelon (EAK) mukaisen tuotteen jätetunnuksen.

TEKNISET TIEDOT

Väri: kermanvalkoinen

Ominaispaino: 1.15 kg/l

Menekki:

tela n. 200 g/m²
kampa A5 n. 150 g/m²
kampa A4 n. 220 g/m²
kampa A3 n. 300 g/m²
kampa A2 n. 280 g/m²
kampa A1 n. 250 g/m²

Odotusajat:

Tuuletus: n. 10 – 20 min (märkäliimaus)
n. 30 – 60 min (tarraliimaus)

Avoin aika: n. 40 min (märkäliimaus)
n. 120 min (tarraliimaus)

Lopullinen lujuus: n. 72 h

Lämpötilankesto:

Kuljetus: 0 – + 50°C. (Ei saa jäätyä!)

Varastointi: +10 – +30°C

Liiman kuivuttua: max. 50 °C (soveltuu lattiaämmityksen yhteyteen)

Varastointi: 12 kuukautta

Pakkaukset: 5 kg ja 13 kg



Kampalevityskelpoinen



Telalevityskelpoinen joillakin päällysteillä



Ei vaadi erityisohjeita

Edellä mainitut tiedot ovat voimassa normaaliolosuhteissa (+23 °C ja 50 % suhteellinen kosteus). Muissa olosuhteissa kovettuminen tai kuivuminen saattaa nopeutua tai hidastua.

Tässä tuotetiedotteessa annetut tiedot ovat yleisluonteisia eivätkä ole tarkoitettuja edustamaan mitään tiettyä alusta-, projekti- tai tuotejärjestelmätyyppiä. Annetut tiedot perustuvat käytännön kokemuksiimme sekä jatkuvaan ja huolelliseen tuotekehitykseen. Rakennuskohde tai käyttötekniiset olosuhteet vaikuttavat tuotteemme ominaisuuksiin, joiden optimaalisen saavuttamisen ratkaisevat käyttäjän ammattimaiset, ohjeiden ja standardien mukaiset työtavat. Näiden ja näin ollen halutunlaisten tulosten saavuttaminen ei ole vallassamme. Tämän tuotetiedotteen tai annetut suulliset ohjeet eivät anna perusteita oikeudelliseen vastuuseen.

Tämä tuotetiedote korvaa kaikkien ko. tuotteen vastaavien aikaisempien tuotetiedotteiden sisällön.

Henkel Norden Oy
Äyritie 12 A
01510 Vantaa
Puh: 0201 22 311
Fax: 0201 22 3541

