



CERESIT K188E 13KG

MATTOLIIMA



2146639

4 057278 000221

Monikäyttöinen mattoliima

Lattiapäällysteiden liimaamiseen imukykyisillä sekä imukyvyttömällä alustoilla

Tekniset tiedot

Työskentelyaika
Avoaika
Pakkauskoot
Varastointi

noin 40 minuuttia
noin 15 minuuttia
13 kg
12 kk kuivassa ja viileässä, ei saa jäättyä

Käyttökohteet

Erittäin tehokas dispersioliima homogeenisten ja heterogeenisten PVC-, joustavien kvartsinvyylilaattojen sekä vahto- että kumi-, linoleum- mattojen ja laattojen liimaamiseen imukykyisille sekä imukyvyttömille alustoille.

Ominaisuudet

- liuotinvapaa & vähäpäästöinen
- riittoisa
- erittäin hyvä alkutartunta
- erinomainen lopullinen tartunta

Käyttöohje

Alustan esikäsittely

Alustojen on oltava rakenteellisesti kunnossa, lujia, kuivia ja puhtaita tarttuvuutta heikentävistä aineista. Mekaanisen esikäsittelyn jälkeen (esim. hionta/imurointi) alusta käsitellään sopivalla Ceresit pohjusteella ja tasoitteella siten, että se on pinnoitettavissa.

Työn kulku

Sekoita liima hyvin ja levitä tasaisesti alustalle sopivalla tasoituslastalla. Varmistaaksesi lattiapäällysteen hyvän tarttumisen, levitä liima vain alueelle, joka voidaan asentaa liiman ollessa vielä märkä. Noin 10 minuutin aukioloajan kuluttua levitä lattianpäällyste märälle liimalle välttäen ilmataskuja. Hiero päällyste huolellisesti kiinni alustaan.

Päällystemateriaalin on oltava jännitteetön. Mikäli se ei asetu vapaasti alustalle, se on jyrättävä. Vältä maton reunojen rypistymistä. Suojaa lattiapinnoitteet suoralta auringonvalolta ja kosteudelta (esim. siivouksen yhteydessä) erityisesti asennusvaiheen aikana. Anna liiman kuivua vähintään 24 tuntia ennen saumojen hitsausta.