



## IKKUNAKITTI DANALIM WINDOW PUTTY 685 290 ML

Ikkunakitti valkoinen



685290

5 701054 018892

Window Putty 685 on ikkunakitti, joka muodostaa joustavan kittisauman. Kestää useita vuosia ilman päällemaalausta. Päällemaalaus voidaan tehdä sopivilla maaleilla, joista useimmat ovat vesiohenteisia, mutta myös joillakin alkydimaaleilla saadaan hyvä tulos.

**Tekniset tiedot**

Ominaispaino  
Pakkauskoot  
Varastointi  
Väri

n.1,4 kg/litra  
290 ml  
12 kk kuivassa ja viileässä, ei saa jäätyä  
Valkoinen

## Tuotekuvaus

Ikkunakitti 685 on nopeasti vaikuttava, säänkestävä kitti minimaalisella kutistumisella. Soveltuu ikkunoiden asennukseen ja korjaukseen. Liimautuu mm. puuhun, lasiin, maaleihin, pvc:hen, ja muihin pintoihin. Kovettuu ilmankosteuden vaikutuksesta elastiseksi materiaaliksi. Kittii voidaan maalata useimmilla vesipohjaisilla ja joillakin alkydimaaleilla. Kittii on UV suojattu.

## Käyttöohjeet

Valmistelu: Ennen käyttöä pintojen on oltava puhtaat, pölyttömät, rasvattomat ja öljyttömät. Kosteat, mutta ei märät pinnat ovat sallittuja. Kittii kiinnittyy useimpiin maalattuihin ja maalaamattomiin pintoihin ilman pohjamaalia. Tarttuvuuskoetta suositellaan erityisesti ennen suurten töiden aloittamista.

Käyttölämpötila: Vähintään +5 °C. Kylmemmissä lämpötiloissa kitin kovettumisaika voi pidentyä. Pidentynyt kovettumisaika lisää altistumisriskiä mm. lialle, sormenjäljille, ikkunanpuhdistuskemikaaleille jne. mikä voi vahingoittaa kittiä.

Käyttö: Ikkunakitti 685 levitetään patruunan suuttimella. Nurkat käsitellään kittiveitsellä vetämällä kittiä kulmien suuntaan. Voidaan viimeistellä myös muilla yleisesti käytetyillä tiivisteiden työkaluilla kuten esim. saumaustikulla ja saumausnesteellä pinnan ollessa vielä kostea.

Kovettumisaika: Pinnan muodostuminen n. 20 minuutissa riippuen ilmankosteudesta ja lämpötilasta.

Pintakuiva 1–2 tunnissa 20 °C ja 50 % ilman suhteellisessa kosteudessa.

Sekä lämpötila että kosteus vaikuttavat kovettumisaikaan.

Kovettuminen n. 2–3 mm/päivässä 20 °C ja 50 % ilman suhteellisessa kosteudessa.

Maali: Ikkunakitti 685 ei edellytä maalaamista, mutta käytön jälkeen se voidaan maalata noin yhden päivän kuluttua vesipohjaisilla maaleilla, kuten akryyli ja akryyli-/alkydimaaleilla. Jotkin maalit saattavat edellyttää useampia maalauskerroksia. Joitakin alkydimaaleja voidaan myös käyttää. Kaikissa tapauksissa tarvitaan testimaalaus. Jos maali ei ole testimaalauksessa kuivunut n. yhden viikon kuluttua, sitä ei tule käyttää.

Kitin värin ei voida taata olevan samaa sävyä kuin puupinnan. Kitin päällä olevan maalin halkeamat ovat mahdollisia, jos maali ei ole yhtä elastinen kuin kittii.

Kellastuminen: Kittii voi erikoistapauksissa muuttua keltaiseksi, jos se altistuu tietyille kemikaaleille, kuten pellavaöljyn kanssa käytetyille tärpätillle. Varo käärimästä mitään ikkunoiden ympärille liian aikaisin käsittelyn jälkeen, jos niitä on esimerkiksi kuljetettava tai varastoitava.

Puhdistus: Kovettumaton materiaali voidaan poistaa Dana Wipes 915:llä tai tärpätillä. Kovettunut kittii on poistettava mekaanisesti.