

**ASENNUSLIIMA DANALIM TURBO-TACK 291 290 ML**

ASENNUSLIIMA VALKOINEN



29132

5 701159 291329

Uuden sukupolven asennusliima, jolla on erittäin voimakas tartuntapinta jo ennen kuin se on kovettunut. Käytetään useimpiin rakennus- ja teollisuusalan asennustehtäviin, joissa tarvitaan vahvaa ja sitkeää liimasaumaa. Voidaan käyttää sekä sisä- että ulkotiloissa.

Tekniset tiedot

Käyttölämpötila
Riittoisuus (menekki)
Pakkauskoot
Varastointi
Väri

+5 C - +40 C
2-3 m²/patruuna
290 ml
24 kk avaamattomassa pakkauksessa viileässä
Valkoinen

Tuotekuvaus

Turbo Tack 291 on neutraali, ilman kosteuden vaikutuksesta kovettava liima. Liima ei sisällä liuottimia eikä ftalaattia. Muodostaa lujan, mutta silti elastisen sauman, joka ottaa vastaan liikettä liimattujen materiaalien välissä.

Turbo Tack 291 on hajuton, nopeasti kovettava sekä kestää erinomaisesti sään vaikutuksia.

Turbo Tack 291 soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön, seiniin, kattoon

ja lattiaan. Liima on hyvä peilien, lasitiilien, paneelien ja erilaisten rakennuslevyjen jne. asennukseen ilman tukea. Liimaa monenlaisia materiaaleja kuten puu, lasi, sementti, tiili, lasikuitu, maalattut pinnat, polystyreeni, PVC ja eräät kumilaadut.

Käyttöohjeet

Valmistelu: Liimattavan pinnan tulee olla puhdas, kuiva, rasvaton, pölytön ja puhdistettuna irtahiukkasista. Turbo Tack 291 liimaa mm. seuraavia materiaaleja: tiili, betoni, puu, lasi, useimpia metalli- ja maalipintoja sekä useita muovi- ja kumilaatuja.

Käytännössä eri materiaaleilla voi olla eroja, siksi suositellaan aina koeliimausta liiman tarttuvuuden varmistamiseksi ennen työn aloittamista, etenkin kun kyseessä on suurempi käyttökohde.

Käyttölämpötila: Voidaan käyttää lämpötiloissa +5 °C - +40 °C.

Käyttö: Turbo Tack 291 levitetään rakenteeseen tai liimattavaan materiaaliin raitoina 3-20 cm:n välein, riippuen lujuusvaatimuksista. Joissain sovelluksissa saatetaan tarvita erikoistekniikoita, noudata aina toimittajan ohjeita.

Riittoisuus: 2 – 3 m²/ patruuna, riippuen käyttökohteen alasta ja tarvittavasta lujuudesta.

Asennusaika: 5–10 minuuttia, riippuen rakenteesta, materiaalista ja lämpötilasta.

Asennus: Materiaalit puristetaan huolellisesti alustaan.

Kantokyky kiinnitettäessä seinään 10 x 10 cm kokoista kappaletta ilman tukea on 1 kg liimanpinnan peittävyden ollessa 75 %.

Nämä luvut ovat karkeita arvioita ja liiman määrän arviointi tulisi perustua käyttökokemukseen.

Liima kovettuu n. 2 mm/vrk nopeudella, riippuen kosteudesta ja lämpötilasta.

Puhdistus: Työkalut voidaan puhdistaa - ja liima poistaa - esim. heptaanilla, liuotinbensiinillä tai

Dana Lim Wipes liinoilla. Kovettunut liima voidaan poistaa vain mekaanisesti. Kädet pestään saippualla ja vedellä.