

**KONTAKTILIIMA DANALIM 281 250 ML**

KONTAKTILIIMA 6 KPL/KRT



3004

Nestemäinen monipuolinen polykloropreenipohjainen kontaktiliima. Käytetään tiiviille ja huokoisille materiaaleille, kuten puulle, vinyylilevyille, muovilaminaateille, luonnon- ja synteettiselle kumille, nahalle, metalleille jne. Muodostaa vahvan, vettä ja lämpöä kestävän liiman.

Tekniset tiedot

Käyttölämpötila
Lämpötilankestävyys
Riittoisuus (menekki)
Pakkauskoot
Varastointi
Väri

+5 C - +30C
-40 C -+70 C
3 - 5 m²/L
250 ml
12 kk avaamattomassa pakkauksessa viileässä
Keltainen

Tuotekuvaus

Kontaktiliima 281 on neopreeniin pohjautuva monikäyttöinen, helposti valuva kosketusliima tiiviiden pintojen liimaukseen sekä liimaukseen, jossa hetkessä kova kestävyys on toivottavaa.

Kontaktiliima 281 sopii erityisesti puun, kuitu- ja lastulevyjen, muovilaminaattien, huovan, luonnon- ja tekokumin, nahkan, vaahtotuotteiden, betonin, lasin, metallien, ym. liimaukseen. Liimaa ei voida käyttää polystyreenivaahtoon (flamingo), silloin on käytettävä vesiliukoista Akva Kontaktiliima 287 -kosketusliimaa.

Liima on vedenkestävä ja sen lämpötilakestävyys on noin -40oC - +70oC, riippuen voimakkuuden tarpeesta. (Kontaktiliima 281 on laadultaan termoplastinen liima, toisin sanoen kesto vähenee kohoavan lämpötilan mukaan). Kontakthæder 924 -kovettajatuotteen 5%-n lisääminen nostaa lämpölujuutta noin +150 oC:een.

Käyttöohjeet

Valmistelu: Liimattavan pinnan tulee olla puhdas, kuiva, pölytön, rasvaton ja öljytön ja puhdistettuna muista hiukkasista.

Lisäämällä 5% Kontakthæder 924 -kovettajatuotetta kohoaa lämpölujuus. Käyttöaika kovettajan lisäämisen jälkeen on noin 24 tuntia.

Kehotetaan aina suorittamaan koeliimaus liiman voimakkuuden arvioimiseksi.

Otettava huomioon, että liima voi värjätä joitakin materiaaleja tai vaikuttaa niihin.

Suoritettava koe siksi ei näkyvässä kohdassa.

Ohenne: Liimaa voidaan ohentaa ainoastaan käyttämällä Fortynder 954 -tuotetta.

Asennus: Kontaktlim -tuotetta sekoitetaan ja levitetään molemmille pinnoille yhtäläisenä ohuena

kerroksena pensselillä tai hammasreunaisella lastalla. Voimakkaasti imukykyisillä

materiaalilla saattaa olla tarpeen levittää liimaa kahteen kertaan (ensimmäisen kerran mahdollisesti ohennetulla liimalla). Liiman levittämisen jälkeen annetaan pintojen kuivua

siten ettei liima ole tarttuvaa (5 -30 minuutin ajan riippuen lämpötilasta, ilmastoinnista, materiaalista, ym.). Tämän jälkeen asennetaan pinnat tarkasti yhteen, koska jälkikorjaus ei ole mahdollista.

Pinnat puristetaan hyvin yhteen muutaman sekunnin ajan, mahdollisesti vasaralla tai kumitelalla, jolloin on oltava erityisen huolellinen reunojen ja yhteenkerääntymien kanssa, sekä varmistettava pintojen välinen täydellinen kosketus.

Käyttölämpötila: 5 °C -30 °C.

Riittoisuus: 3 - 5 m²/l, molemminpuolinen liimaus, riippuen alustan laadusta..

Kovettuminen: Liimasauma saavuttaa hetkessä hyvän kestävyuden. Täydellinen kestävyys saavutetaan noin 4 vuorokauden jälkeen, 20 oC:ssa. Kovettumisaika pitenee alhaisemmalla lämpötilalla.

Puhdistus: Liima poistetaan iholta vedellä ja saippualla, käytä mahdollisesti hohkakiveä, tai saippuaa, jossa hionta-aineita. Työkalut puhdistetaan Hsyleeni tai etyyliasetaatilla liiman ollessa vielä märkä. Kovettunut liima voidaan poistaa mekaanisesti tai liuottamalla Fortynder 954.