

**AKRYYLIMASSA DANALIM 504 DANASEAL AKRYL 300**

AKRYYLIMASSA VALKOINEN



50442

5 701159 504429

Vesiohenteinen plastoelastinen tiiviste sisäkäyttöön. Käytetään mm. ovien ja ikkunoiden, kipsilevyjen väliseinien, puurunkojen ja jalkalistojen ympärysten tiivistämiseen. Voidaan päällemaalata. Ftalaatiton.

Tekniset tiedot

Lämpötilankestävyys
Tiheys
Varastointi
Väri

-25 C - +80 C
1,65 kg/litra
24 kk kuivassa ja viileässä
Valkoinen

Tuotekuvus

Danaseal Acryl 504 on plasto-elastinen ftalaatiton vesiohenteinen saumausmassa, joka voidaan maalata. Massa kovettuu veden haihduttua tuotteesta.

Danaseal Acryl 504 käytetään ovien ja ikkunoiden saumaukseen, kolojen täyttöön, levyjen saumaukseen, putkien läpivienteihin jne. Massa soveltuu myös akustiseen saumaukseen.

Danaseal Acryl 504 voidaan käyttää ilman primeria lasi, anodisoitu alumiini, käsitelty puu, betoni, tiili ym. pinnoilla.

Käyttöohjeet

Saumauksen mitoitus: Massaa voidaan käyttää saumoihin, joiden leveys on 0 - 25 mm.

Jotta massa voi käsitellä maksimaaliset liikkeet, sauman tulee olla vähintään 7,5 mm leveä. Käytettävä oikean kokoista pohjanauhaa joka asennetaan toivottuun saumaussyvyyteen.

HUOM! Useissa rakennuskohteissa käytetyt rakennusmateriaalit sopeutuvat ympäröivään kosteuteen ensimmäisten kuukausien aikana. Tämä tapahtuu erityisesti silloin kun tilat otetaan käyttöön ja lämmitys kytketään päälle. Tällöin voi muodostua suurempaa elämistä

rakennusosien väliin kuin mitä saumausmassa voi ottaa vastaan. Tämä koskee erityisesti ohuita saumauksia. Tällöin voi muodostua repeytymiä, jotka voidaan jälkepäin

saumata umpeen (kun rakennus on saavuttanut tasapainon käyttöolosuhteisiin verrattuna).

Materiaalin valmistelu: Saumattavan pinnan tulee olla puhdas, kuiva, rasvaton, pölytön sekä puhdistettuna muista irtohiukkasista. Danaseal Acryl 504 voidaan käyttää ilman primeria useimpiin pintoihin, kuten lasi, anodisoitu alumiini, käsitelty puu, betoni, tiili ja keramiikka. Erittäin huokoiset pinnat käsitellään seoksella, jossa on 50% akryylimassaa ja 50% vettä.

Käytännössä eri materiaaleilla on eroja, siksi suosittelemme aina riittäviä tartuntakokeita ennen työn alkua – erityisesti suuremmissa käyttökohteissa.

Suosittelaa suojateipin käyttöä, joka poistetaan heti massan asennuksen jälkeen.

Käyttölämpötila: +5 oC - +40 oC.

Asennus: Patruunan nokka leikataan terävällä veitsellä. Pursotuskärki leikataan vinoon niin, että se on hieman kapeampi kuin sauman leveys ja kiinnitetään patruunaan. Massa levitetään käsi- tai paineilmakäyttöisellä puristimella.

Massa painetaan paikoilleen ja viimeistellään huolellisesti vedellä kastellulla saumauspuikolla, märällä sienellä tai märällä pyyhkeellä, viimeistään 5-10 minuutin kuluttua asennuksesta.

Kovettuminen: Nahkoittuminen: noin 10 min, 23 oC ja 50% HR

Kosketuskuiva: noin 15 min, 23 oC ja 50% HR

Pienet saumat kovettuvat n. 1 - 2 päivässä, Suuremmat saumat vaativat pidemmän

kovettumisajan. Massa kovettuu hitaammin alhaisemmissa lämpötiloissa ja korkeammassa suhteellisessa kosteudessa.

Jälkikäsitteily: Kovettumisen jälkeen Danaseal Acryl 504 voidaan maalata useimmilla maalilaaduilla. Markkinoilla on kuitenkin erilaisia tuotetta ja siksi suosittelemme tekemään kattavat testit. Maalin halkeilu on mahdollista käytettäessä ei-kiiltäviä maalityyppejä.