

**Ceresit 2kg taupe CE40**

saumauslaasti väri 48



3034039

9 000101 163131

CE40 Aquastatic on elastinen, vedenpitävä ja likaa hylkivä saumasaine laattojen saamaamiseen seinä- ja lattiapinnoilla. Silica Activa-teknologia takaa tuotteelle paremman kulutuksenkeston ja tasaisen värisävyn. Vesi ei pääse tunkeutumaan massaan ja siksi se ei likaannu tai homehdu. Soveltuu käytettäväksi lattialämmityksen kanssa. Soveltuu myös ulkokäyttöön, esim. parvekkeille ja terasseille. Helppo levittää. Liikuntasaumoihin, seinän- ja lattian välisiin saumoihin sekä läpivienteihin on saatavilla myös saman värinen CS25 silikoni.

Tekniset tiedot

Varastointi
Väri
Tuotemerkki

Jopa 36 kk vahingoittumattomassa alkuperäispakkauksessa kuivassa ja vi
48 Taupe
Ceresit

Käyttökohteet

Silica Active- teknologiaan perustuva Ceresit CE 40-sauma-laasti soveltuu keraamisten-, lasi-, mosaiikki-, posliini-, luonnonkivi- ja marmorilaattojen (värjäntymättömien) saumaamiseen sekä pysty- että vaakapinnoilla. Vahvistettu koostumus halkeilua ja naarmuuntumista vastaan tekee laastista erittäin kestävä. TrioProtection- tekniikka takaa hygieenisen lopputuloksen ja Aquastatic- tekniikan ansiosta laasti hylkii vettä. Soveltuu erinomaisesti märkätiloihin, kuten kylpyhuoneisiin, pesutiloihin ja keittiöihin. CE 40 muodostaa rakenteellisesti hieman kimmoisan sauman, joten sitä voidaan käyttää esimerkiksi parvekkeiden, terassien, lattialämmityspintojen ja lastulevyjen kaltaisten muotoaan muuttavien ja kriittisten kohteiden saumaamiseen. Liikuntasauvojen, kulmien ja nurkkien saumaukseen suosittelemme Ceresit CS 25-silikonin käyttöä.

Työskentely

ALUSTAN VALMISTELU:

Saumaus voidaan aloittaa vasta sen jälkeen, kun kiinnitys-laasti on kuivunut ja kovettunut. Laattojen reunat puhdistetaan kiinnitys-laastista ja tartuntaa heikentävistä aineista. Kostuta imukykyiset laattojen reunat märällä sienellä. Suosittelemme testisaumauksen tekemistä laatoille, joihin laastin epäillään aiheuttavan värimuutoksia (esim. luonnonkivi).

TÖIDEN KULKU:

Sekoita CE 40 sauma-aine puhtaaseen viileään veteen oikeassa suhteessa (katso taulukko tuotelinkit- tekniset tiedot). Sekoita koneella pienillä kierroksilla, kunnes seos on tasavärinen ja paakuton. Anna asettua 3 minuuttia ja sekoita uudelleen. Älä käytä epäpuhtaita astioita tai työvälineitä. Sauma-laasti levitetään saumaan kumilastalla viistosti saumoihin nähden. Puhdistaminen voidaan aloittaa, kun sauma on sitoutunut riittävästi, oikean ajankohdan tunnistaa sormen painalluksella saumaan. Sormi ei saa painua massaansa eikä massa tarttua sormeen. Seinillä pesun voi aloittaa yleensä aikaisintaan 15 minuutin kuluttua. Lattioilla sauman pesun oikea ajankohta voi joutua odottamaan huomattavan paljon kauemmin. Ensimmäisen pesun aikaan vaikuttaa laatan imukyky, sauman leveys, syvyys sekä ympäristön ja alustan lämpötila. Puhdistuspesu tehdään kostealla mutta nihkeällä sienellä. Ylimääräinen sauma-laasti voidaan pestä pois puhtaaseen veteen kostutetulla sienellä. Paras vettä hylkivä ominaisuus saadaan, kun pesu suoritetaan mahdollisimman vähillä sienien ylivedoilla. Poista mahdollinen kuivunut sauma-laastiharso pehmeällä liinalla.

HUOMIOITAVAA:

Liiallinen laastin huuhtelu kuivumisaikana saattaa heikentää sauman vedenkestoa ja aiheuttaa värimuutoksia. Kosteaa alusta, liian pieni vesimäärä ja kuivusaikaisten olosuhteiden vaihtelu saattaa aiheuttaa värin epätasaisuutta. Kirkkaita värejä sisältävien puhdistusaineiden käyttöä ei suositella. Sävyerojen välttämiseksi on suositeltavaa käyttää yhden huoneen saumoissa aina yhden tuotantoerän (ks. eränumero pakkauksessa) Ceresit CE 40-laastia. Tuore sauma-laasti on suojattava sateelta, kasteelta ja alle +5 °C lämpötiloilta, kunnes laasti on täysin kovettunut ja kuivunut.

Lisätietoja teknisestä tiedotteesta.

HOITO JA PUHDISTUS:

Puhdistamisessa suositellaan käytettäväksi pesuainetta, joka on neutraalia/lievästi emäksistä, Ph 7-8.

TUOTETURVALLISUUS:

Altistus Ceresit CE 40-saumalaastille aiheuttaa ärsytystä. Tuote reagoi kosteuteen alkalisesti; joten silmät ja iho on suojattava. Jos ainetta pääsee silmiin, huuhtelee heti runsaalla vedellä ja käänny tarvittaessa lääkärin puoleen. Laastin kromi IV-pitoisuus on käyttöajan puitteissa alle 2 ppm. Lisätietoja käyttöturvatiedotteesta.

Ominaisuudet

- Silica Active- teknologia takaa:

- Vahvistetun koostumuksen halkeilua ja naarmuuntumista vastaan
- Kestävämpi ja tasaisempi lopputulos kehitetyn koostumuksen ansiosta
- Lyhyempi odotusaika saumojen puhdistamiseen - erityisesti lattialaatoilla

- TrioProtection- tekniikka takaa hygieenisen lopputuloksen.

- Soveltuu keraamisten-, lasi-, mosaiikki-, posliini-, luonnonkivi- ja marmorilaattojen (värjäntymättömien) saumaamiseen

- Sisä- ja ulkotiloihin, märkätiloihin, lattialämmitykselle, terasseille ja parvekkeille