

**MAALITYYPPI  
KÄYTTÖ**

Vesiohenteinen, liuotteeton akrylaattimaali sisäseiniin ja -kattoihin.  
Maali jättää tasaisen, puolihihmeän pinnan, joka on helppo pitää puhtaana.

VÄRISILMÄ SUPER remonttimaali soveltuu hyvin keittiöiden, eteis-, porras-, lasten- ja luokahuoneiden seinä- ja kattopintojen maalaukseen.

VÄRISILMÄ SUPER remonttimaalilla voidaan maalata pohjamaalattuja ja aiemmin maalattuja betoni-, rappaus-, tasoite-, tiili- ja rakennuslevypintoja.

MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 313. Kiiltoryhmä 4, puolihihmeä.

Tuote kuuluu rakennusmateriaalien päästöluokitusten **M1-ryhmään**.

**TEKNISET TIEDOT****Kuiva-ainepitoisuus**

N. 37 tilavuus-%

**Haihtuvat orgaaniset aineet  
(VOC)**

EU VOC raja-arvo (kat A/a): 30 g/l. Tuotteen VOC: max. 30 g/l.

**Käytännön riittoisuus**

Ennen maalattu pinta	9 - 12 m <sup>2</sup> /l
Tasoite ja puukuitulevy	7 - 9 m <sup>2</sup> /l
Betoni- ja rappauspinta	4 - 7 m <sup>2</sup> /l

**Tiheys**

n. 1,3 g/ml

**Kuivumisaika, +23°C / 50 % RH****- pölykuiva**

½ tunnin kuluttua

**- päällemaalattavissa**

2 tunnin kuluttua

Kuivuminen hidastuu viileässä ja/tai kosteassa.

**Ohenne, välineiden pesu**

Vesi. Työvälineet pestään välittömästi käytön jälkeen lämpimällä vedellä ja pesuaineella.

**Kiilto**

Puolihihmeä

**Värisävyt**

Kaksi perusmaalia, joista sävyttämällä saadaan kaikki sisämaalikarttojen sävyt.

**Pesun- ja kulutuksenkesto**

Maalipinnan kulutuksen kesto on hyvä.  
Maalipinta on puhdistettavissa.

SFS-EN 13300 -luokituksen mukainen märkähankauskestoluokka on 1 (ISO 11998).

Vesirasituksen kesto on yli 2000 harjauskierrosta (MaalausRYL 2012, vesiohenteisten sisäseinä- ja kattomaalien testimenetelmät ja arviointi).

Kestää yli 5000 harjausta, SFS 3755.

**VAROITUSMERKINTÄ**

Katso käyttöturvallisuustiedote.

---

**KÄYTTÖOHJEET****Pinnan esikäsittely**

Uudet pinnat puhdistetaan pölystä ja liasta.  
Aikaisemmin maalatut pinnat pestään VÄRISILMÄ MAALARINPESULLA ja huuhdotaan huolellisesti vedellä.  
Kovat tai kiiltävät pinnat hiotaan himmeiksi ja hiontapöly poistetaan.  
Liima- tai kalkkimaalilla maalatuista pinnoista on vanha maali poistettava kokonaan.  
Pinnan epätasaisuudet silotetaan kohteeseen sopivalla tasoitteella. Kuivunut tasoite hiotaan ja pöly poistetaan.

**Pohjamaalaus**

Maalaamattomat betoni-, rappaus-, tasoite-, tiili-, lastulevy-, kipsilevy- ja kuitulevypinnat pohjamaalataan tarkoitukseen sopivalla pohjamaalilla.

**Maalaus**

Ennen käyttöä maali sekoitetaan huolellisesti.  
Maalia ohennetaan tarvittaessa vedellä.  
Maali levitetään telalla, ruiskulla tai siveltimellä 1 - 2 kertaa.  
Sopiva ilmattoman ruiskun suutin on 0,017 - 0,021".

**Maalausolosuhteet**

Maalattavan pinnan tulee olla kuiva. Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +5°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Tuulettaminen maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana nopeuttaa maalin kuivumista.

**Maalipinnan hoito**

Maalin lopullinen kalvonmuodostus normaaliolosuhteissa kestää n. 4 viikkoa, jonka jälkeen pinta on saavuttanut lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä. Ennen tätä maalipintaa on käsiteltävä varoen.

Maalipinta voidaan puhdistaa kevyesti pyyhkimällä. Työvälineenä käytetään kosteaa siivouspyyhettä, pehmeää sientä tms. Karkeaa harjausta tai voimakasta hankausta tulee välttää.

**Varastointi**

Ei saa jäätyä.

---

Tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön tuloksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. sävystä ja kiiltoasteesta. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain maalin laadusta ja takaamme, että se on Teknosin laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta. Kotisivuiltamme [www.teknos.com](http://www.teknos.com) löydät ajan tasalla olevat versiot tuoteselosteista, käyttöturvallisuustiedotteista ja järjestelmäselosteista.

---